

**OASIS Interior**  
**Оазис Интериор**

<b>ТИП</b>	Глубоко матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесно-стружечным и древесно-волоконным плитам. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

База	А
Колеровка	По каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС" База А также может использоваться в качестве белой краски.
Блеск	Матовый, согласно стандарту DIN EN 13300.
Расход на 1 слой	8-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.
Время высыхания, при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к периодическому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Сухой остаток	Около 57 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,4 - 1,6 кг/л.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л, 2,7л, 9л
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке
Свидетельство государственной регистрации	о Свидетельство

Сертификат  
пожарной  
безопасности

Сертификат

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Moraine Strong.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: [info.russia@tikkurila.com](mailto:info.russia@tikkurila.com)  
[www.finncolor.spb.ru](http://www.finncolor.spb.ru)