

**OASIS Interior Plus**  
**Оазис Интериор Плюс**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>ТИП</b>                | Глубоко матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков  |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> | Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью (в том числе ванные комнаты) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, обоям под окраску, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Краска защищает поверхность от плесени и грибка. Применять на поверхностях, не подвергающихся прямому воздействию воды. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений). |

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
|--|--|
| База   | А  |
| Колеровка  | По каталогам цветов "Тиккурила Симфония", "ТЕКС"<br>База А также может использоваться в качестве белой краски.   |
| Блеск  | Матовый, согласно стандарту DIN EN 13300.  |
| Расход на 1 слой   | 9-11 м <sup>2</sup> /л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.   |
| Разбавитель  | Вода   |
| Способ нанесения   | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. |
| Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.   |
| Стойкость к мытью  | Краска образует покрытие, устойчивое к периодическому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).                     |
| Сухой остаток  | Около 59 % в зависимости от цвета.   |
| Плотность  | 1,4 - 1,6 кг/л.  |
| Хранение<br>транспортировка                                      | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.  |
| Фасовка  | 0,9л, 2,7л, 9л   |
| Срок годности  | 3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке   |

Свидетельство о государственной регистрации

о Свидетельство

Сертификат пожарной безопасности

Сертификат

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Предварительная подготовка | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Moraine Strong. |
| Окраска                    | Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C.  |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты промыть водой.  |

---

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: [info.russia@tikkurila.com](mailto:info.russia@tikkurila.com)  
[www.finncolor.spb.ru](http://www.finncolor.spb.ru)