

**ОАЗИС КИТЧЕНэндГЕЛЛЕРИ****OASIS KITCHEN&GALLERY**

**ТИП** Матовая, особо устойчивая к мытью и истиранию, водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки помещений.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки.

Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных структурно-волоконистыми и стеклообоями поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, древесно-стружечных, древесно-волоконистых и гипсокартонных плит. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	9–12 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Около 50%, в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,2-1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 5% по объему при нанесении кистью или валиком и 10% по объему при нанесении распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	1,5 часа, следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Блеск	Матовый.

**ОАЗИС КИТЧЕНэндГЕЛЛЕРИ****OASIS KITCHEN&GALLERY**

База	А и С.
Колеровка	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония», «ТЕКС».
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств матовое покрытие с шелковистым эффектом (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998\DIN EN 13 300).
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
Фасовка	0,9л, 2,7л,9л.
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой на латексной основе. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой «Moraine Strong».
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
Окраска	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

---

**ОХРАНА ТРУДА**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОАЗИС КИТЧЕНэндГЕЛЛЕРИ****OASIS KITCHEN&GALLERY**

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
<b>Сертификат пожарной безопасности</b>	Сертификат.
<b>Свидетельство о государственной регистрации</b>	Свидетельство.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Тиккурила», 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: <a href="mailto:info.russia@tikkurila.com">info.russia@tikkurila.com</a> <a href="http://www.finncolor.ru">www.finncolor.ru</a>

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.