



КОМАНДОР

20.05.2010 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦЕЙЛОН

фасадная акриловая краска для цоколя

Тип	Щелочестойкая водно-дисперсионная фасадная акриловая краска.
Область применения	Для окраски цоколей и фасадов из бетона, цементной штукатурки и цементно-волокнистых плит. Применяется для окраски цоколей зданий, железобетонных конструкций промышленных и складских зданий внутри и снаружи, стен лоджий, опор, столбов из бетона и т.д. Краску базы LAP применять как белую, и для колеровки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма расхода	6-8 м ² /л в 1 слой на гладкие подготовленные поверхности. На расход влияет рельеф и плотность окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	52-63% в зависимости от цвета.
Удельный вес	1,3-1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Распыление, валик, кисть.
Время высыхания	При нормальных условиях высыхает за 2 часа. Следующий слой следует наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Матовая.
Базис	LAP, LC.
Цвет	Колеровка по каталогам цветов для фасадов, "NCS", "Симфония", "Традиционные цвета Санкт-Петербурга", а также в отдельные цвета каталога "RAL".
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
Тара	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л).

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.



КОМАНДОР

20.05.2010 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦЕЙЛОН

фасадная акриловая краска для цоколя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	<p>Фасады новых жилых зданий следует окрашивать после первого отопительного сезона. Новые конструкции из сборного и монолитного бетона выдерживать до грунтования и окраски не менее 28 суток. Шпатлеванные поверхности при ремонтной окраске выдерживать не менее 14 суток.</p> <p>Бетонные поверхности, подлежащие окраске, очистить от цементного клея шлифованием, гидродисковой обработкой, промывкой под высоким давлением. Ранее окрашенные поверхности промыть под давлением водой без применения моющих средств, при необходимости восстановить утраты ремонтными растворами.</p> <p>Штукатуренные, шпатлеванные поверхности, а также цементно-стружечные плиты грунтовать фасадной или универсальной грунтовками «Тасмания» согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтной окраске следует определить тип старого покрытия, мелящие старые покрытия удалять полностью, поверхность после расчистки грунтовать как зашпатлеванные поверхности.</p> <p>Внимание! Не окрашивать поверх старых покрытий из органо-силикатных и кремний-органических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окраски.</p>
Условия при окраске	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность ограждающих конструкций не должна превышать 8%. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробную окраску на небольшом участке фасада для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов.</p>
Окраска	<p>При окраске контролировать номера партий краски. Одну видимую плоскость окрашивать краской одной партии. Краску наносить всегда в два слоя распылением, валиком или кистью. Краску перед употреблением перемешать. Краску на первый слой допускается разбавить чистой водой не более чем на 10%, при окраске вторым слоем краску не разбавлять. Продолжительность межслойной сушки не менее 24 часов.</p>
Состав	<p>Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнитель, вода, загустители, функциональные добавки.</p>
Очистка инструментов	<p>Малярные инструменты очищают водой.</p>
Охрана труда	<p>Следует применять защитные очки, перчатки, при окраске распылением – респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.</p>
Изготовитель	<p>ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4., тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, http://www.teknosdeko.ru</p>

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.