



## Facade Silicon - ФАСАД СИЛИКОН

Тип	Силикон-модифицированная акриловая краска.
Область применения	Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Рекомендуется для окраски бетонных оснований для защиты бетона от карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных конструкций.
Объекты применения	Предназначена для окраски цоколей и фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	VVA и C
Цвета	По каталогу Tikkurila Facade. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. База VVA также может использоваться в качестве белой краски. База C используется только в колерованном виде.
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов для минеральных поверхностей "Фасад"</a>
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	6-8 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности; 4-6 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия при окраске.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 5 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,450-0,580 мм.
Время высыхания	2 часа "от пыли". Следующий слой можно наносить через 12 часов. При температуре воздуха ниже +15°C и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783)	0,14 ≤ Sd,H2O < 1,4 m, II class
Водопроницаемость (EN 1062-3)	w ≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> , III class
Атмосферостойкость	Отличная. Срок службы покрытия при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата – до 12 лет (в соответствии с заключением о климатических испытаниях в независимой аккредитованной лаборатории по ГОСТ 9.401-91)
Сухой остаток	Около 53%
Плотность	1,24-1,38 кг/л.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Сертификат соответствия	<a href="#">Сертификат соответствия Facade Silicon</a>
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>



# Facade Silicon - ФАСАД СИЛИКОН

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не красить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством, например, Homeenpoisto, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом Euro Primer или Prof Base. Прочный бетон не требует грунтования.  Ранее окрашенные поверхности:  Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины в железобетонной конструкции раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Сильно мелящие поверхности должны быть расчищены до прочного основания. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом Euro Primer или Prof Base. Слабо мелящие и сильно впитывающие поверхности также загрунтовать грунтом Euro Primer.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. В случае использования белого цвета или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости при необходимости нанести краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый максимальный расход краски. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску разбавлять до рабочей вязкости при необходимости не более чем на 5%. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.
Уход	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после окраски промывкой водой без применения моющих средств. Для удаления плесени и водорослей использовать средство Homeenpoisto, после чего тщательно промыть поверхность водой. Внимание! После применения средства Homeenpoisto поверхность всегда нуждается в окраске.
Ремонтная окраска	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа (акриловой или силиконовой краской на акрилатной основе). См. пункт "Предварительная подготовка".



## Facade Silicon - ФАСАД СИЛИКОН

При использовании особенно насыщенных оттенков или в случае ранних дождей на поверхности покрытия могут появиться блестящие участки, образованные вспомогательными веществами. Также в случае нарушения технологии и выдержки окрашиваемой поверхности возможно появление на поверхности белесых высолов. Водорастворимые поверхностно-активные вещества могут быть удалены водой в достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких обильных дождей или при промывании поверхности водой. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. В помещении обеспечить его проветривание. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

-

### Дополнительная информация

ООО "Тиккурила"  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3  
тел./факс +7 (812) 380-33-99,  
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:  
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)  
e-mail: [info.russia@tikkurila.com](mailto:info.russia@tikkurila.com)  
[www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?  
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

