


## Бетолукс краска для полов

### Бетолукс краска для полов



|  |  |
|--|--|
| <b>ТИП</b>   | Уретано-алкидная краска.   |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>                            | Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов внутренних помещений. Можно применять для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками или лаками.   |
| <b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>                            | Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию бетонных и деревянных полов, а также лестниц в жилых, торговых и складских помещениях.   |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>                            |    |
| Базис  | А и С  |
| Цвета  | Колеруется в цвета каталога "Покрытия для полов", а также в большинство цветов гаммы "Тиккурила Симфония".   |
| Цветовые каталоги                                    | <a href="#">Каталог цветов Покрытия для пола</a>   |
| Степень блеска                                       | Глянцевая  |
| Расход   | По бетону – 7–9 м <sup>2</sup> /л.<br>По дереву – 9–11 м <sup>2</sup> /л.  |
| Тара   | 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.   |
| Растворитель   | Уайт-спирит 1050   |
| Способ нанесения                                     | Наносится кистью, распылением или валиком.   |
| Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли около 3-4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает вышеуказанное механическое воздействие примерно через 4 недели. |
| Стойкость к мытью                                    | Хорошая.   |
| Стойкость к химикатам                                | Выдерживает хорошо различные масла, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей.   |
| Термостойкость                                       | 120 °С, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.  |
| Сухой остаток  | Ок. 50 %.  |
| Плотность  | 1,0-1,2 кг/л.  |
| Хранение   | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.  |
| Код  | 270-серия  |
| Сертификат соответствия                              |  <a href="#">Декларация о соответствии</a>  |
| Свидетельство о государственной регистрации          |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>  |
| Сертификат пожарной безопасности                     |  <a href="#">Пожарный сертификат</a>  |

## Бетолюкс краска для полов

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Условия при обработке      | Бетонная поверхность должна быть сухой выдержанной не менее 4 недель после укладки. Относительная влажность бетонной поверхности должна быть ниже 97 %. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.   |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Бетонные полы: Удалить слой цементного клея шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.<br>Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла.<br><br>Ранее окрашенная поверхность:<br>Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.  |
| Окраска                    | Неокрашенная поверхность:<br>Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя разбавить Уайт-спиритом 1050 на 20–25 %. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.<br><br>Ремонтная окраска:<br>Ранее окрашенные краской "Бетолюкс" поверхности можно перекрашивать краской "Бетолюкс" или "Бетолюкс Аква". См. пункт "Предварительная подготовка".<br><br>Придание поверхности шероховатости:<br>Степень скользкости поверхности можно снизить, добавив в краску Бетолюкс порошок для придания шероховатости "Лиукуэсте" в соотношении банка порошка, т. е. 1/3 л, на 10 л неразбавленной краски. Достаточно ручного смешивания. Смесью краски с добавкой наносятся 2 последних слоя. Краской с порошком для придания шероховатости можно наносить на всю поверхность пола или на отдельные его участки, отграничив их малярной лентой. Например, нанесение краской полосок на ступеньки лестниц является хорошим способом предотвратить скольжение. |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".   |
| Уход                       | В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.<br><br>Загрязненную поверхность можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6–8) тканью.   |

### ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит, кобальтовое соединение и метилэтилкетоксим. ОГНЕОПАСНЫЙ. Может вызвать аллергическую реакцию. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

## Бетолюкс краска для полов

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)