

Мааларин валколакка, полуматовая - Новое качество

Мааларин валколакка, полуматовая - Новое качество



ТИП	Алкидная краска для внутренних работ с хорошей укрывистостью и наполняющими свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски деревянных, металлических, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей, в том числе алкидными и каталитическими красками.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски окон, дверей, планок и предметов интерьера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	АМ
Цвета	Светлые оттенки каталогов «Тиккурила Симфония».
Степень блеска	Полуматовая
Расход	15 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л и 9 л
Способ нанесения	Наносится кистью и валиком (валик только при нанесении полуматовой краски Мааларин Валколакка).
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – около 6 часов. При необходимости, следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! Окна можно закрыть через 3 суток после окраски.
Износостойкость	Хорошая.
Атмосферостойкость	Устойчива к обычным моющим средствам.
Стойкость к химикатам	Выдерживает скипидар, уайт-спирит, неустойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает растительные, животные и смазочные масла.
Сухой остаток	65 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Неплотно закрытая и неполная банка не выдерживает длительного хранения.
Код	470-серия
Сертификат соответствия	 Декларация о соответствии
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Мааларин валколакка, полуматовая - Новое качество

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. В случае, если работы проводятся при температуре ниже +23°C и влажности выше 50%, время высыхания увеличивается!
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли и жира. Загрунтовать деревянные поверхности грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические – грунтовкой "Отекс".</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой "Лаккакитти". Высохшую шпатлевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические и окрашенные каталитической краской или лаком промышленным способом поверхности – грунтовкой "Отекс".</p>
Окраска	При необходимости, перед началом работ перемешать краску "Мааларин Валколакка". Наносить краску кистью или валиком в 2 слоя. Для окраски загрунтованной или ранее окрашенной одинаковым оттенком поверхности обычно достаточно нанесения в 1 слой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
Ремонтная окраска	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Ремонтная окраска	Поверхность, ранее окрашенную краской "Мааларин Валколакка", можно окрашивать краской такого же типа или краской для мебели "Хелми". См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителя. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь, немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим и октоат кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию. На материал имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов

Мааларин валколакка, полуматовая - Новое качество

ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru