

## Магнетик

### Магнетик

**ТИП** Водоразбавляемая краска специального применения для внутренних работ. Благодаря особым свойствам краски, магнитная крошка схватывается с окрашенной поверхностью.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Для получения желаемого цвета на ранее окрашенную краской "Магнетик" поверхность наносится 1–2 слоя водоразбавляемой краски для сухих внутренних помещений.



**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** Слишком толстый слой покрывной краски ослабляет магнитные действия краски "Магнетик".

Применяется для окраски стен в сухих помещениях. Наносится на бетонные, зашпатлеванные, гипсовые и древесностружечные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета Серый.

Степень блеска Матовая

Расход ок. 1,5 м<sup>2</sup>/ л (трехслойная окраска)

Тара 0,5 л.


Способ нанесения Наносится валиком с коротким ворсом или кистью.


Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % 24 часа.

Плотность Прибл. 2,60 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 001 5800

Свидетельство о государственной регистрации  [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности  [Пожарный сертификат](#)

## Магнетик

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и ее температура не ниже +10 °С.</p> <p>При этом температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.</p>
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости, удалить отслаивающуюся краску. При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой серии "Престо".</p> <p>Загрунтовать неокрашенную поверхность, используя, например, грунтовку "Варма".</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Ранее окрашенную глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Окраска: Краску рекомендуется тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время проведения работ.</p> <p>Окрасить поверхность в три гладких слоя валиком с коротким ворсом или кистью; наносить краску в достаточном количестве. Магнитные свойства краски лучше у гладкого покрытия. Для повышения гладкости покрытия "Магнетик" можно наносить валиком и сразу после этого выравнять стальным шпателем. Дать поверхности высохнуть в течение 24 часов между покрытиями.</p> <p>Обратить внимание на расход краски – приблизительно 1 л краски на 1,5 м<sup>2</sup> при нанесении в три слоя. Таким образом, образовавшийся при этом слой краски даст возможность магниту хорошо держаться на поверхности.</p> <p>Покрывную окраску в желаемый цвет можно провести водоразбавляемыми красками для внутренних работ компании Tikkurila через сутки, после нанесения "Магнетик".</p>
Очистка инструментов	<p>Удалить излишки краски и тщательно промыть рабочие инструменты водой. Рекомендуется также тщательно промыть раковину, чтобы железные компоненты краски не воздействовали на поверхность раковины.</p>
Уход	<p>Для обеспечения полного высыхания окрашенной поверхности очистку рекомендуется проводить не раньше, чем через месяц после нанесения покрывной краски.</p> <p>Для очистки рекомендуется использовать сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом. Использование влажных средств очистки могут оставить следы на окрашенной поверхности.</p> <p>Первые недели после окраски поверхность очищать осторожно, так как в нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости через месяц после нанесения. Применять сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.</p>

 [Паспорт техники безопасности](#)

## Магнетик

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ**

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

**ТРАНСПОРТИРОВКА** VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • [www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)