

Пунамаали краска на масляной основе

Пунамаали краска на масляной основе

ТИП

Водоразбавляемая краска на основе льняного масла. В качестве пигментов применяются, например, атмосферостойкие железистоокиси. "Пунамаали" образует дышащее стойкое покрытие.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски наружных пиленых и шероховатых бревенчатых поверхностей, а также для ремонта и перекраски поверхностей, ранее окрашенных краской на красной охре.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски пиленых и грубобревенчатых наружных стен жилых и общественных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Цвета	Цвет натуральной красной охры.
Степень блеска	Глубокоматовый
Расход	На пиленую или шероховатую бревенчатую поверхность – 4-6 м ² /л.
Тара	10 л, 20 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится синтетической щеточной кистью.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	4 часа. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленной среде.
Сухой остаток	Ок. 19%.
Плотность	1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	006 5600
Свидетельство о государственной регистрации	 Tikkurila Oyj_ Гигиеническое заключение



Пунамаали краска на масляной основе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха во время работ и высыхания должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и слабодержащихся древесных волокон. Удалить смолу с поверхности сучков с помощью стального скребка. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Ранее окрашенная поверхность: С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску скребком и щеткой, очистить от пыли. Защитить поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер".
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать и, если необходимо, разбавить водой. Наносить краску обильным количеством в 1–2 слоя с помощью щеточной кисти. Во избежание разницы в оттенках запастись достаточным количеством краски, необходимым для окраски всей поверхности. При нанесении распылением рекомендуется сразу после распыления обработать поверхность кистью, плотно прижимая ее к поверхности. Таким образом, можно улучшить адгезию и гарантировать нанесение рекомендуемой толщины слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
Уход	Необходимо осторожно обращаться с окрашенной поверхностью. Загрязненную поверхность можно подвергнуть легкой очистке щеткой и промыть одной водой.

ОХРАНА ТРУДА

Состав краски не предполагает особых мер предосторожности. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru