

Сиро Мат

Сиро Мат

ТИП Акрилатная краска, обладающая великолепной укрывистостью.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных и картонных поверхностей, древесностружечных, гипсовых и древесноволокнистых плит, а также обоев под окраску внутри помещений.



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP
Цвета	Белый, а также светлые цвета каталогов Tikkurila. Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется проверять точность цвета.
Цветовые каталоги	Почувствуй цвет
Степень блеска	Глубокоматовый
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	На впитывающие поверхности – 3-7 м ² / л, На невпитывающие поверхности – 7-10 м ² / л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"-0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
Термостойкость	85°С.
Стойкость к мокрому трению	4 класс по ISO 11998.
Сухой остаток	Ок. 35 %.
Плотность	Ок. 1,5 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	891 0201
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	 Пожарный сертификат

Сиро Мат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат". Ранее окрашенная поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. Ремонтная окраска: Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
Уход	При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с помощью хорошо отжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. По краске имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Сиро Мат

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru