



Луя влагоизоляционная грунтовка

Луя влагоизоляционная грунтовка - Luja kosteussulku



ТИП	Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противогрибковый компонент.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для влагоизоляционных работ при применении системы окраски "Луя" для влажных помещений. Наносится на выровненные влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолоконные обои и т.п.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для грунтования стен и потолков внутри зданий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Цвета	Прозрачно-зеленый.
Расход	4-6 м ² /л в неразбавленном виде. В соответствии с сертификатом С2 влагоизоляционной системы Луя для стен, минимальный общий влагоизоляционный слой при нанесении должен составлять 0,55 кг/м ² . При этом толщина слоя при нанесении каждого рабочего слоя влагоизоляционной системы должна составлять 0,23 л/м ² .
Тара	3 л и 10 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа покрывной краской "Луя".
Особое свойство	
Сухой остаток	39%.
Плотность	Ок. 1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 3457
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Луя влагоизоляционная грунтовка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха не менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности имеется плесень, выяснить причины для этого и сделать необходимый ремонт для их устранения. Вымыть поверхность средством "Маалипесу" или, если она заплесневела - гипохлоритным раствором "Хомеенпойсто", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Монтаж	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями. Дать высохнуть 1-4 часа до нанесения второго слоя. При применении стекловолоконистых обоев "Яссятекс", второй слой грунтовки наносится на обои. Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

jjh241105/inh210604/lko150206/0053457

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru