Евро 20

Евро 20

ТИП

Полуматовая краска на акрилатном связующем для влажных и сухих помещений, обладающая отличной стойкостью к мытью и содержащая противоплесневый компонент.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а также в сухих помещениях, от поверхностей которых требуется повышенная стойкость к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., а в быту для кухонь, коридоров, лестничных клеток, и др. Прекрасно подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки поверхности, на старые покрытия из алкидных или масляных красок.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а также в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	A и C
Цвета	Колеруется по гамме "Тиккурила Симфония"
Степень блеска	Полуматовая
Расход	На невпитывающие поверхности 7 – 10 м²/л. На впитывающие поверхности 5 – 8 м²/л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 %	На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Стойкость к химикатам	Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а так же к синтетическим моющим средствам.
Стойкость к мытью	Отличная, класс 1 (ISO 11998 / 13300), выдерживает более 10000 проходов щеткой.
Термостойкость	85ºC.
Сухой остаток	44 – 49% масс.
Плотность	1,2 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Сертификат соответствия	Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

Евро 20

Сертификат пожарной безопасности	Пожарный сертификат

Евро 20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность в сухих помещениях:
Очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить шпатлевкой “Престо”, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать краской Евро 20, разбавленной водой на 5%.
При нанесении на радиаторы отопления предварительно загрунтовать их грунтовкой “Ростекс”.

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность моющим средством “Маалипесу”, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой “Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости загрунтовать краской Евро 20, разбавленной водой на 5%.

Влажные помещения:
Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством “Маалипесу”, а заплесневелые участки раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть поверхность чистой водой. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить влагостойкой шпатлевкой “Престо ЛВ”. Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 – 3 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23ºС в течение 4 часов.

Уход

Избегать интенсивной механической очистки свежеокрашенной поверхности, применения моющих средств, так как покрытие достигает окончательной твердости и стойкости примерно в течение месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в этот период можно применять легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски покрытия можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской Евро 20, можно окрашивать этой же краской . См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнять тщательно и осторожно, избегая ненужного, длительного соприкосновения с краской.

Паспорт техники безопасности

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию и водоемы остатки краски. Пустые банки из под краски можно утилизировать с бытовым мусором.

Евро 20

ТРАНСПОРТИРОВКА -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург
380-3399, 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
http: www.tikkurila-spb.ru

-

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru