

27.02.2012

ФОРЕСТ
масляная краска**FOREST**

Тип	масляная краска на алкидной основе
Область применения	Предназначена для наружных и внутренних работ по пиленным и строганным деревянным поверхностям и пропитанной под давлением древесине. Применяется для окраски наружных стен, оконных рам, перил, заборов. Не рекомендуется применять для окраски бревен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	На пиленную поверхность – 6-8 м ² /л, на строганную поверхность – 8-11 м ² /л.
Сухой остаток	75-80 % по массе, 63-70 % по объему.
Плотность	Около: база (А) 1,34 кг/л база (С) 1,17 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 50%	24 часа, следующий слой рекомендуется наносить через несколько суток. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания увеличиваться.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	База А (белая) и С (не применяются без колеровки)
Цвет	Колеруются по каталогу "Краски для наружных работ", а также в большинство цветов каталогов "Тиккурила Симфония".
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в промышленной среде. Возможно незначительное выцветание, что характерно для масляных красок.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
Тара	0,9л; 9л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Ржавеющие металлические детали (шляпки гвоздей, скобы и т. п.) защитить грунтовкой "GRIT black" или "GRIT metal". С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть гипохлоритным раствором, затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить. Поверхность древесины ранее не обработанную, следует грунтовать антисептиком Spill Base на более ранней стадии строительства.
-----------------------------------	--

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Окраску следует производить заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.
Окраска	Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности в одном сосуде смешать достаточное количество краски одной партии. Краску тщательно перемешать перед применением и наносить кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом не более чем на 10 %. Краску наносить 2 слоями. Торцевые концы древесины окрашивать особенно тщательно.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очищают уайт-спиритом.
ОХРАНА ТРУДА	Работы по нанесению проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки, избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. При нанесении краскораспылителем пользоваться респиратором. Хранить в недоступном для детей месте.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	После использования тару плотно закрывают и удаляют на бытовую свалку. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.
Изготовитель	ООО "Тиккурила" 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15, корп.3 тел./факс (812) 380 33 99 www.finncolor.ru