

ГАРДЕН 10 матовая алкидная эмаль

Код: М53-серия

Тип	Универсальная алкидная эмаль для внутренних работ.
Область применения	для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП), гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	При однослойном нанесении 8-12 м ² / л.
Сухой остаток	72-80 % масс.
Плотность	1,3-1,55 кг/л в зависимости от цвета
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится валиком, а также распылением или кистью.
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 50%	От пыли – 3-4 часа Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Матовый.
Базис	А
Цвет	база А (белая) колеруются по каталогам "Тиккурила Симфония"
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, неустойчива к нитрорастворителям
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ООО «КРАСКИ ТИККУРИЛА»Раменское подразделение, 140101, г. Раменское, Московской обл., ул. Михалевича, 69
тел. (095) 992 56 82, факс (код из Москвы – 246, из других регионов – 09646) 745 41

ГАРДЕН 10 матовая алкидная эмаль**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи и пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнуистые поверхности поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности - антикоррозионной грунтовкой "GRIT black", а оцинкованные и алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой "GRIT metal". До грунтования алюминиевые поверхности зашлифовать для улучшения сцепления.</p> <p>Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.</p>
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.</p> <p>Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.