

**ГАРДЕН 30 полуматовая алкидная эмаль**

Код: М54-серия

<b>Тип</b>	Универсальная алкидная эмаль для внутренних работ.
<b>Область применения</b>	для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП), гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	При однослойном нанесении по металлу – 10-14 м <sup>2</sup> /л, по гладкому (строганному) дереву – 8-12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от цвета и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	70-78% масс.
<b>Плотность</b>	1,3-1,5 кг/л в зависимости от цвета
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, распылением или кистью.
<b>Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 3-4 часа Следующий слой можно наносить через сутки
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базис</b>	А
<b>Цвет</b>	база А (белая) колеруются по каталогам "Тиккурила Симфония"
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая при применении обычных моющих средств.
<b>Стойкость к растворителям</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, неустойчива к нитрорастворителям
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ООО «КРАСКИ ТИККУРИЛА»**Раменское подразделение, 140101, г. Раменское, Московской обл., ул. Михалевича, 69  
тел. (095) 992 56 82, факс (код из Москвы – 246, из других регионов – 09646) 745 41

**ГАРДЕН 30 полуматовая алкидная эмаль****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	<p><b>Неокрашенную поверхность</b> обезжирить и очистить от грязи и пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волоконистые поверхности поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности - антикоррозионной грунтовкой "GRIT black", а оцинкованные и алюминиевые поверхности – антикоррозионной грунтовкой "GRIT metal". До грунтования алюминиевые поверхности зашлифовать для улучшения сцепления.</p> <p><b>Ранее окрашенную поверхность</b> вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.</p>
<b>Окраска</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.</p> <p>Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.